



Плиточные клеи и затирки

Стартовая рецептура	Тонкослойный плиточный клей, базовый C0	Тонкослойный плиточный клей стандарта C1	Высококачественный гибкий тонкослойный плиточный клей C2	Высококачественный быстротвердеющий тонкослойный плиточный клей C1	Текущий клей для напольной плитки стандарта C1	Гипсовый тонкослойный плиточный клей C1	Толстослойный плиточный клей стандарта C1	Очень гибкий толстослойный плиточный клей	Затирка для тонких швов	Затирка для широких швов
Портланд цемент М500 - Д0	25 - 35	30 - 40	40 - 50	30 - 40	30 - 40		30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40
Гипс, Альфа или Бета полугидрат						40 - 50				
Глиноземистый цемент				5 - 10					0 - 2	0 - 5
Порошок карбоната кальция	20 - 30	20 - 30				15 - 25			40 - 50	
Тальк - порошок								0 - 10		
Кварцевый песок 0.1 - 0.3 мм								40 - 60		50 - 60
Кварцевый песок 0.1 - 0.5 мм	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	60 - 70	30 - 40				
Кварцевый песок 0.1 - 2 мм							60 - 70			
Каолин, порошок								0 - 5		
Пигмент								0 - 3		0 - 3
Гашеная известь						1 - 2				
Легкий наполнитель			0 - 4	0 - 3				0 - 5		
Целлюлозные волокна, длина прибр. 250 м		0.2 - 0.5	0.3 - 0.6				0.2 - 0.5			
Формиат кальция			0.8 - 1.2					0 - 1		
Замедлитель схватывания			0 - 0.1	0 - 0.1		0 - 0.1				
Глюканат Натрия								0 - 0.1		
Гидрофобная добавка ELOTEx Seal80 или Seal 200									0 - 0.5	0 - 0.5
Интенсификатор цвета ELOTEx									0.1 - 0.4	0.1 - 0.4
Эфир целлюлозы CE Vermocoll	0.2 - 0.4	0.2 - 0.4	0.4 - 0.6	0.3 - 0.5	0.2 - 0.4	0.3 - 0.5	0.05 - 0.1	0.4 - 0.6	0 - 0.1	0 - 0.1
Эфир крахмала ELOTEx Eloset 542		0 - 0.1				0 - 0.1		0 - 0.1		
РЕДИСПЕРГИРУЕМЫЙ ПОРОШОК ELOTEx	0.5 - 1	1 - 2	3 - 5	1 - 2	1 - 3	1 - 3	1 - 2	10 - 12	0.5 - 3	0.5 - 3
Вода	приб.%	20	25	25	25	30	20	20	30	20

Мы рекомендуем следующие продукты Elotex и CE Vermocoll для данных рецептур:

Эфир целлюлозы CE Vermocoll	M 70 ML 71	M 30 ML 31	ML 11 ML 31 BCM 050 BCM 051	ML 11 M 30	M 30 M 70 CCA098	CCA825 ML71	M30 M70	BCM050 BCM 051 ML11	E 230 X E351X M10	E 230 X E351X M10
Редиспергируемый порошок ELOTEx	FX2300 MP2080	MP2100 ST2400	FX3300 FX5300	MP2100 FX3300	MP2100 FL3210	MP2100 MP2080	MP2100 ST2400	FX5600	HD1500 HD4500	HD1500 HD4500
Интенсификатор цвета ELOTEx									ERA100 ERA200 ERASEAL120	ERA100 ERA200 ERASEAL120

Разработка рецептур

Мы будем рады оказать помощь при создании рецептуры на основе ваших сырьевых материалов. Рекомендуем обращаться в региональное представительство ЭЛОТЕКС.

Примечание

Настоящая СТАРТОВАЯ РЕЦЕПТУРА является лишь руководством к действию, но не безусловной гарантией успеха. Она основана на опыте лабораторных исследований при использовании сырьевых материалов доступных в Швейцарии. Использование сырья из различных источников приводит к существенному отличию свойств материала. Мы настоятельно рекомендуем проведение тестирования рецептур на основе используемого вами сырья для достижения положительного результата в любой области применения при использовании продуктов ЭЛОТЕКС.

