



Составы, наносимые шпателем и ремонтные составы

Стартовая рецептура	Клеевые и комбинированные составы для систем термоизоляции на основе пенополистирола	Клеевые и комбинированные составы для систем термоизоляции на основе минеральной ваты	Гипсовый состав для заделки швов между гипсокартонными плитами, шпатлевка	Состав для соединения плит на полимерном вяжущем	Не структурный ремонт; состав для ремонта трещин и поверхности	Структурный ремонт; праймирование и антикоррозионное покрытие	Структурный ремонт; состав для заделки щелей и изменения формы основания	Структурный ремонт; финишный и заглаживающий состав	Однокомпонентный жесткий герметизирующий состав	Однокомпонентная гибкая герметизирующая мембрана
Портланд цемент М500 – Д0	20 – 30	20 - 30			30 - 40	40 - 50	30 - 40	30 - 40	40 - 50	10 - 20
Гипс альфа - или/и Бета полугидрат			55 - 85							
Глиноземистый цемент					0 - 10	40 - 50				
Кварцевый или Карбонатный песок 0.1 - 0.5 мм	60 – 70	60 - 70			40 - 50		60 - 70	60 - 70	40 - 60	50 - 70
Порошок карбоната кальция			30 – 40	75 – 95						
Микрокремнезём							1 - 5	1 - 5	0 - 5	
Каолин, порошок			0 – 10	5 – 15	5 - 13					
Гашеная известь	0 – 5	0-5		1 – 5	0 - 5		0 - 3	0 - 3		
Целлюлозные волокна, Длина прибл. 500 м	0.3 - 0.6						0 - 0.2			
Суперпластификатор ELOTEX FL74						0 - 0.5	0 - 0.5	0 - 0.5	0 - 0.5	
Замедлитель твердения			0 - 0.1		0 - 0.2					
Притовокоррозийная добавка ELOTEX COPRA 900					0.2 - 1	0.2 - 1	0.2 - 1	0.2 - 1	0.2 - 1	
Эфир целлюлозы CE Bermocoll	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.3	0.2 - 0.4	0.1 - 0.3	0.01 - 0.1	0.01 - 0.1	0.01 - 0.1	0.01 - 0.1	
Эфир крахмала ELOTEX Eloset 542	0.01 - 0.1	0.01 - 0.1	0 - 0.1	0 - 0.1	0 - 0.1					
Гидрофобная добавка ELOTEX Seal 80 или Seal 200	0.1 - 0.3	0.1 - 0.3						0 - 0.3		
РЕДИСПЕРГИРУЕМЫЙ ПОРОШОК ELOTEX	2 – 4	2 – 4	2 - 3	2 - 4	1 – 3	5 - 10	1 - 3	2 - 4	3 - 5	20 - 30
Вода	приб. %	25	40	40	25	25	15	20	25	15

Мы рекомендуем следующие продукты Elotex и CE Bermocoll для данных рецептур:

Эфир целлюлозы CE Bermocoll	M30 M70	M30 M70	CCA 328 CCA 370 CCA 470	M70 CCA 470	ML 11 M 30	ML 11 M 30	ML 11 M 30	ML 11 M 30	E 230 X M 10	
Редиспергируемый порошок ELOTEX	FX2320 FX2330 MP2010	FX2320 FX2330 MP2010	AD0110 MP2100	AD0110 MP2100	MP1320 FL1210	HD1500 MP1320 FX7000	HD1500 FL1210 FX7000	FL1210 FX4310 FX7000	HD1500 HD4500	FX2322 FLEX8310
Гидрофобная добавка ELOTEX	SEAL80 SEAL200	SEAL80 SEAL200								

Разработка рецептур

Мы будем рады оказать помощь при создании рецептуры на основе ваших сырьевых материалов. Рекомендуем обращаться в региональное представительство Элотекс.

Примечание

Настоящая СТАРТОВАЯ РЕЦЕПТУРА является лишь руководством к действию, но не безусловной гарантией успеха. Она основана на опыте лабораторных исследований при использовании сырьевых материалов доступных в Швейцарии. Использование сырья из различных источников приводит к существенному отличию свойств материала. Мы настоятельно рекомендуем проведение тестирования рецептур на основе используемого вами сырья для достижения положительного результата в любой области применения при использовании продуктов ЭЛОТЕКС.